

MASTERSEAL[®] 309

Prince Color PGM

Polimerinis, universalus gruntas sienoms ir grindims prieš tinkavimą, plytelių klijavimą ir išlyginamuosius sluoksnius.

Paskirtis

- Pastatų viduje ir išorėje.
- Sienoms ir grindims.
- Gruntas ir drėgmę sulaikantis barjeras ir gruntas ant gipsinio tinko, gipso kartono plokščių, gipso plaušo plokščių, akrybetonio bloką, betono, anhidritinių išlyginamųjų sluoksnių, tinko ir mūro prieš plytelių ir tapetų klijavimą.
- Gruntas fasadų apšiltinimo sistemoms.
- Tinko gruntavimui prieš užnešant viršutinį tinko sluoksnį.
- Gruntuoti grindis prieš liejant **MASTERTOP[®] 510**, **MASTERTOP[®] 515** ir panašias hidrauliškai kietėjančius savaime išsilyginančius sluoksnius, ir taip pat anhidritinius išlyginamuosius sluoksnius.
- Gruntuoti trupiančius, labai įgeriančius pagrindus ir tinką patalpų viduje, prieš klijuojant keramines plyteles ir mozaiką.
- Gruntuoti prieš dažymą pastatų viduje ir išorėje.

Savybės, privalumai

- Be tirpiklių, nekenksmingas žmogaus sveikatai ir aplinkai. Nesudaro pavojaus sprogimui. Nesudaro kenksmingi garai.
- Padidina pagrindo paviršiaus stiprumą, pagerina tapetų, plytelių klijų ir tinko sukibimą su pagrindu.
- Apsaugo plonasluoksnius klijus ir lyginimo skiedinius nuo per greito vandens susigėrimo į pagrindą, tuo pačiu prailgina užteptų klijų tikimo laiką, pagerina sukibimą ir sumažina susitraukimo įtrūkimų atsiradimo galimybę.
- Apsaugo nuo burbulų susidarymo ir per greito vandens susigėrimo į pagrindą liejant grindų lyginimo mišinius **MASTERTOP[®] 510** arba **MASTERTOP[®] 515**.
- Palengvina senų tapetų pašalinimą.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas

modifikuota akrilinių dervų dispersija su kietomis dalelėmis
1
balta
nuo +5°C iki +25°C (pagrindo)

Komponentai

Kontrolinė spalva

Naudojimo temperatūra

Kietėjimo laikas:*

- galima vaikščioti vidutiniškai po 30 - 60 minučių
 - dengti antrą kartą vidutiniškai po 30-60 minučių
 - paviršių galima toliau apdirbti vidutiniškai po 6 valandų
- * *Esant +23°C temperatūrai ir 50% santykinei drėgmei. Aukštesnės temperatūros sutrumpina, žemesnės prailgina šiuos laikus.*

Šaunaudos, išeiga

Šaunaudos:

- Gipsinių pagrindų apsaugai nuo drėgmės apie 0,25 kg/m² neskiesto
- Cementinių išlyginamųjų sluoksnių gruntavimas prieš plytelių klijavimą apie 0,1 – 0,25 kg/m²
- Įgeriančių cementinių pagrindų gruntavimas apie 0,1 – 0,25 kg/m²
- Gruntavimas prieš liejant **MASTERTOP[®] 510**, **MASTERTOP[®] 515** apie 0,1 – 0,25 kg/m²

Išeiga:

Vidutinė išeiga yra apie 6 m²/kg. Išeiga labai priklauso nuo pagrindo paviršiaus struktūros ir įgeriamumo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, galintis atlaikyti krūvius. Tepalo dėmės, klijų likučiai ir kiti sukibimą mažinantys nešvarumai turi būti pilnai pašalinti. Naujai paklotų cementinių dangų likutinė drėgmė negali viršyti 4%, anhidritinių ar gipso pagrindų 0,5% (matuojant CM matavimo prietaisu).

Naudojimas

- Prieš naudojimą **MASTERSEAL[®] 309** gerai išmaišyti.
- **MASTERSEAL[®] 309** galima skiesti vandeniu ne didesniu kaip 1:1 santykiu.
- Įgeriančius pagrindus gruntu prisotinti tiek, kiek jie jo sugebės sugerti, ant pagrindo neturi likti blizgančio paviršiaus.

- Labai įgeriantiems ir atmosferos veiksnių pažeistiems pagrindams rekomenduojame naudoti giliai įsigeriantį gruntą.

Tinko pagrindų sustiprinimas

- Visą pagrindą paviršių pilnai ir tolygiai padengti neskiestu **MASTERSEAL® 309**.
- Ar gruntas pilnai sukietėjo galima patikrinti aštriu daiktu. Gruntui pilnai sukietėjus atlikti tolimesnius apdailos darbus.

Absorbuojančių mineralinių pagrindų, betono, cementinių dangų, aktybetonio, kalkakmenio ir panašių pagrindų gruntavimas.

- **MASTERSEAL® 309** gerai išmaišyti, praskiesti vandeniu santykiu 1:1 ir dar kartą permaišyti.
- Ant pagrindo užnešti pakankamą praskiesto **MASTERSEAL® 309** kiekį ir tolygiai paskirstyti plačiu šepėčiu ar voleliu. Įgeriantiems pagrindams gali reikėti antrojo gruntavimo.
- Gruntui pilnai sukietėjus atlikti tolimesnius apdailos darbus.

Dangų ir dažų stiprinimas prieš plytelių ir mozaikos klijavimą

- Kaip taisyklė yra būtini du grunto sluoksniai. Pirmajam sluoksniui **MASTERSEAL® 309** praskiesti vandeniu santykiu 1:1 ir gerai išmaišyti.
- Ant pagrindo užnešti pakankamą praskiesto **MASTERSEAL® 309** kiekį ir tolygiai paskirstyti plačiu šepėčiu ar voleliu.
- Gruntui sukietėjus užnešti antrąjį neskiesto grunto sluoksnį.
- Antrajam grunto sluoksniui pilnai sukietėjus atlikti tolimesnius apdailos darbus.

Pastabos

- Produkto nenaudoti esant žemesnei už +5°C ir aukštesnei už +25°C temperatūrai.
- Būtina įvertinti pagrindo rūšį ir struktūrą, likutinę drėgmę, gipsinių pagrindų stiprį.
- Gruntuojant grindis vengti balų susidarymo.
- Klijuojant tapetus ant pagrindo nugruntuoto **MASTERSEAL® 309**, tapetų klijų džiuvimo laikas pailgėja. Dažomų tapetų nedažyti kol tapetų klijai pilnai neišdžiūvo.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu nedelsiant po naudojimo. Sukietėjusį produktą galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Pakuotė

10kg, 20kg plastikinės talpos.

Saugojimas

Laikant originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje sausose, vėsiose patalpose, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje, garantinis saugojimo laikas apie 6 mėnesiai.

Ženklinimas

Sukietėjęs **MASTERSEAL® 309** neturi fiziologiškai žalingo poveikio.

Pagal Lietuvos Respublikos Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarką produktas nėra klasifikavimo objektas.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilius klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

TDL Nr. 127

2007.04.27

BASF UAB

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

www.basf-cc.lt