

MASTERTOP® 500

Prince Color EBF Grund

Cementinis gruntas, rišiklis tarp seno betono ir naujo išlyginamojo cementinio sluoksnio.

Paskirtis

- Pastatų viduje ir išorėje.
- Grindims.
- Rišiklis naudojamas įrengiant išlyginamuosius **PCI NOVOMENT®** ar **MASTERTOP®** sluoksnius su nulydžiu balkonuose ir terasose.
- Rišantis sluoksnis įrengiant greitai kietėjančius išlyginamuosius sluoksnius su **PCI NOVOMENT®** ir **MASTERTOP®** cemento mišiniais. Taip pat paprastus cementinius pasluoksnius.

Savybės, privalumai

- Paprasta ir lengva naudoti, statybos aikštelėje maišomas tik su vandeniu.
- Sukietėjęs atsparus vandens ir šalčio poveikiui.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas	specialus cementas, polimeriniai priedai ir užpildai.
Komponentai	vienas
Dalelių dydis	nuo 0 iki 2,2 mm
Konsistencija	milteliai
Sluoksnio storis	apie 1,5 mm
Birusis tankis	apie 1,3 kg/dm ³
Naudojimo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C (pagrindo ir aplinkos)

Vanduo maišymui:

- 25kg maišui apie 5,5 l
 - 1kg miltelių apie 0,22 l
- Maišymo laikas apie 3 minutes
Brinkimo laikas apie 3 minutes
Paruošto mišinio tikimo laikas* apie 45 minutes

* *Esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniai drėgmei. Aukštesnės temperatūros sutrumpina, žemesnės prailgina šiuos laikus.*

Sąnaudos, išeiga

Vidutinės sąnaudos yra nuo 2 iki 2,5 kg/m² sauso mišinio arba išeiga 10 - 12,5 m² iš 25 kg maišo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, atlaikantis apkrovas, atviromis poromis, absorbuojantis, pakankamai šiurkštus, be senų dažų, tepalų ir kitų nešvarumų galinčių sumažinti sukibimą.

Ypatingai tankius, lygius ar pažeistus betoninius pagrindus paruošti šratine mašina, didelio slėgio vandens srove arba nufrezuoti.

Paruoštas cementinis pagrindas turi būti sudrėkintas mažiausiai prieš 2 valandas, o jei galima prieš 24 valandas, prieš užnešant **MASTERTOP® 500**. Visą šį laiką pagrindą išlaikyti drėgną. Tapat **MASTERTOP® 500** pagrindas turi būti matiškai drėgnas, ant pagrindo neturi būti vandens balų.

Naudojimas

1. Į švarų maišymo indą supilti maišymui reikalingą vandens kiekį, po to supilti **MASTERTOP® 500** ir maišyti mažiausiai 3 minutes kol gausis vientisa masė. Maišyti nedidelių apskų (iki 500 aps. / min.), rankiniu, elektromechaniniu maišytuvu su skiediniams maišyti skirtu antgaliu.
2. Leisti skiediniui 3 minutes pabrinkti ir po to permaišyti.
3. Sumaišytą **MASTERTOP® 500** nedelsiant išpilti ant paruošto pagrindo ir įtrinant paskirstyti plačiu, kietu šepetiu. Visą pagrindo paviršių pilnai padengti rišikliu. **Neleisti rišikliui išdžiūti!**
4. Remontinį skiedinį užnešti „šlapias ant šlapio“ nedelsiant po **MASTERTOP® 500** užnešimo.

Pastabos

- **MASTERTOP® 500** nenaudoti esant pagrindo temperatūrai žemesnei už +5°C ir aukštesnei už +25°C, ar esant tiesioginiams saulės spinduliams, dideliame vėjui ar skersvėjui.
- Pradėjusį rištis **MASTERTOP® 500** neskiesti vandeniu ir nemaišyti su šviežiu skiediniu.
- Į skiedinį papildomai nemaišyti smėlio, cemento ar kitų priedų.
- Jei ant pagrindo buvo užnešta vandenį sulaikanti apsauginė membrana, prieš užnešant **MASTERTOP® 500** ji turi būti pilnai pašalinta.
- Maišyti tik tokį **MASTERTOP® 500** kurį spėssite sunaudoti per 45 minutes.

Įrankių valymas

Įrankius valyti vandeniu nedelsiant po naudojimo. Sukietėjusį produktą galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Pakuotė

25kg viduje laminuoti popieriniai maišai.

Saugojimas

Laikant originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje sausose vėsiose patalpose garantinis saugojimo laikas apie 12 mėnesių.

Ženklinimas

Sukietėjęs **MASTERTOP® 500** neturi fiziologiškai kenksmingo poveikio.

Simbolis: Xi Dirginantis.

Sudėtyje yra:

Portlandcementis (CAS Nr. 65997-15-1) 25-70%.

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilus klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

TDL Nr. 119

2007.03.01

BASF UAB

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

www.basf-cc.lt