

PCI ENTÖLER

Tepalo, bitumo ir vaško dėmių išėmiklis.

Paskirtis

- Pasatų viduje ir išorėje.
- Sienoms ir grindims.
- Vaškuotų ir tepaluotų plotų valymui ant betono, tinko, cementinių dangų, magnezitinių dangų, lieto akmens, natūralaus akmens, gipso ir medžio.
- Pašalinti dėmes atsiradusias nuo bituminių dažų ar dervos.
- Natūralaus akmens dangos kraštų valymui, suteptų dėl naudojamo hermetiko poveikio, pvz. netinkamas hermetikas.

Savybės, privalumai

- Paruoštas naudoti, nereikia papildomai maišyti, paprasta naudoti.
- Tirpina senas ir naujas tepalo dėmes, užtikrina gerą būsimųjų dangų ir dažų sukibimą su pagrindu.
- Pastos konsistencija, ištirpusius teršalus suriša į kietą medžiagą - todėl teršalus lengva surinkti ir tinkamai likviduoti.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas

tirpiklių kombinacija su absorbuojančia kietą medžiaga

Komponentai

1

Specifinė masė, tankis

1,17 g/cm³

Spalva, konsistencija

balta pasta

Sluoksnio storis

>2 mm

Naudojimo temperatūra

ne mažesnė už +25°C.

Sąnaudos

Apie 1,6 kg/m² (esant vidutiniškai 2 mm sluoksnio storiumi) vienu sluoksniu.

Naudojimas

1. Tepalo ir teršalų plėvelę pašalinti mechaniniu būdu, grandikliu ar mentele.
2. **PCI ENTÖLER** užtepti ant valomo ploto ir įtrinti šepėčiu.



3. Užtepti antrąjį **PCI ENTÖLER** sluoksnį, užtikrinant bendrąjį ne mažesnį už 2 mm sluoksnio storį.
4. Leisti produktui išdžiūti nuo 3 iki 4 valandų, ant natūralaus akmens apie valandą.
5. Išdžiūvusius sausus teršalus ir sugertą tepalą, vašką ar bitumą galima nušluoti, nuvalyti šepėčiu ir nusiurbti siurbliu.
6. Po apdorojimo neturi matytis tamsių dėmių. Esant gilesniam teršalų įsigėrimui reikia užtepti antrąjį, trečiąjį sluoksnį.
Ant pagrindo apdoroto **PCI ENTÖLER** naudojant PCI produktus galima dažyti, klijuoti plyteles, lyginti grindis ir sienas ir panašiai, priklausomai nuo poreikio.



PCI ENTÖLER užtepti ant ištirpintų teršalų ir leisti išdžiūti iki kol susidarys pluta.



Tepalas nuo sienos buvo atitinkamai pašalintas. Ant sienos purškiamas vanduo šiek tiek įsigeria ir nematyti visiško atstūmimo.

Pastabos

- Jei teršalai įsigėrę giliau ar yra tepalo slėgis užtepti antrą, trečią **PCI ENTÖLER** sluoksnį.
- Esant tepalo slėgiui iš betoninio ar cementinio pagrindo, ant nuvalyto ir išdžiovinoto ploto užnešti **PCI APOGRUND®**. Esant tepalo slėgiui iš pagrindo tolimesnis jo dengimas ar sandarinimas negalimas.
- Je pagrindas visiškai primirkęs tepalo, jį būtina atstatyti naujai.

Pakuotė

PCI ENTÖLER tiekiamas metalinėje pakuotėje po 1 kg ir 5 kg.

Saugojimas

Laikant originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje sausose, vėsiose patalpose garantinis saugojimo laikas apie 24 mėnesiai. Pastoviai nelaikyti aukštesnėje už +30°C temperatūroje.

Ženklinimas

Simbolis: F Labai degus

Labai degi. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neišleisti į kanalizaciją. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilus klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

TDL Nr. 002

2007.03.22

BASF UAB

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

www.basf-cc.lt