

PCI SILCONAL® W

Fasadus nuo drėgmės apsaugantis impregnuojantis skystis.

Paskirtis

- Patalpų išorėje.
- Sienoms.
- Impregnuoti fasadus iš betoninių elementų, akytojo betono blokų, asbesto cemento plokščių, mūro, cementinio ir kalkinio tinko, natūralaus ir dirbtinio akmens, įgeriančio klinkerio, o taip pat stogo čerpių.
- Kaminų impregnacijai.
- Istorinių paminklų iš smiltainio, natūralaus akmens, degtų plytų ir panašiai impregnacijai.

Savybės, privalumai

- Paruoštas naudoti.
- Be tirpiklių, saugus naudoti, darbo metu nėra nemalonaus kvapo. Šiltą ar vėjuotą dieną negaruoja aktyvios medžiagos.
- Suteptus neįgeriančius paviršius (langai, siūlės, keramika) lengva nuplauti vandeniu. Nebūtina šiuos paviršius uždengti.
- Bespalvis, išdžiūvęs nekeičia apdorotų struktūrinių paviršių natūralios išvaizdos.
- Geros prasiskverbimo į pagrindą savybės, apsaugo nuo atmosferos kritulių drėgmės prasiskverbimo.
- Nesudaro plėvelės, apdorotas paviršius išlieka laidas vandens garams „kvėpuojantis“.
- Išdžiūvęs paviršius nelipnus, todėl apdoroti struktūriniai elementai daug mažiau tepasi.
- Atsparus šarmų ir UV poveikiui, padengtas paviršius negeltonuoja.
- Sumažina kalkinį dėmėtumą, pelėsių, samanų ir grybų augimą, padidina atsparumą šalčio poveikiui, prailgina fasado tarnavimo laiką.
- Išdžiūvus, ant viršaus galima dažyti dispersiniais ar silikatiniais dažais.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas	silanas / silosanas
Komponentai	1
Konsistencija	skystis
Spalva	balta, išdžiūvus bespalvis
Specifinė masė, tankis	apie 1,0 kg/dm ³
Naudojimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C (pagrindo)



Džiuvimo laikas* vidutiniškai 3 valandos.

* *Esant +23°C temperatūrai ir 50% santykinei drėgmei. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė prailgina šiuos laikus.*

Šnaudos*

Nuo 200 iki 500 ml/m² (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo).

Išėiga iš:

20 l talpos	nuo 40 iki 100 m ²
5 l talpos	nuo 10 iki 25 m ²

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, be tepalų, riebalų. Pagrindai paveikti atmosferos veiksmų, t.y. renovuojami pastatai, reikalauja rūpestingo pirminio paruošimo. Suodžius, dulkes, kalcio karbonato nuosėdas, pelėsius ir samanų būtina pilnai pašalinti nuplaunant vandeniu ar garais. Senus, blogai sukibusius dažus ir trupiančias pagrindo daleles būtina pašalinti.

Naudojimas

PCI SILCONAL® W ant pagrindo užpurškiamas ar užtepamas šepetiu nuo viršaus žemyn, pilnai sudrėkinant paviršių.

Pastabos

- **PCI SILCONAL® W** nenaudoti esant pagrindo ir aplinkos temperatūrai žemesnei už +5°C ir aukštesnei už +30°C.
- Šviežiai impregnuotą paviršių saugoti nuo lietaus iki pilno išdžiuvimo (apie 3 valandas).
- Jei ant **PCI SILCONAL® W** impregnuoto paviršiaus drėgmė pateko anksčiau, paviršiui pilnai išdžiūvus, jį impregnuoti iš naujo.
- **PCI SILCONAL® W** užnešti iš viršaus žemyn.
- Plačius įtrūkius tinke ar klinkerio tarpų užpilde, prieš impregnuojant **PCI SILCONAL® W**, būtina užtaisyti **PCI ADAPTOL®** ar kitu tam tinkamu remontiniu skiediniu.
- **PCI SILCONAL® W** suteptus paviršius, pvz. lietauszdžius, medinius elementus, temperatūrinės siūlės, langų rėmus, degto klinkerio ir glazūruotas apdailos plyteles nuplauti vandeniu.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu nedelsiant po naudojimo.

Pakuotė

PCI SILCONAL® W tiekiamas plastikinėse 5 l ir 20 l talpose.

Saugojimas

Laikant originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose, teigiamoje temperatūroje garantinis saugojimo laikas apie 12 mėnesių.

Ženklinimas

Išdžiūvęs **PCI SILCONAL® W** neturi fiziologiškai žalingo poveikio.

Pagal Lietuvos Respublikos Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarką produktas nėra klasifikavimo objektas.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilus klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

TDL Nr. 115

2007.01.18

BASF UAB

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

www.basf-cc.lt