

MELCURE

Purškama membrana betono paviršiaus apsaugai kietėjimo metu.

Paskirtis

MELCURE yra vandeninė vaško dispersija, kuri užpurkšta ant šviežiai išlieto ir susirišusio betono.

MELCURE 75% atitinka efektyvumo reikalavimus pagal BBB ir DS 482.

Savybės, privalumai

Užpurkštas **MELCURE** sudaro apsauginę membraną kuri sumažina vandens išgaravimą nuo betono paviršiaus.

Dėl to:

- Sumažėja betono paviršiaus įtrūkimų.
- Padidėja ilgaamžiškumas.
- Sumažėja vandens įgeriamumas.
- Padidėja stipris.
- Gaunamas stipresnis ir mažiau dulkantis paviršius.

MELCURE Netinka betono paviršiui ant kurio bus klojamos dangos.

Techniniai duomenys

Agregatinė būsena	baltas skystis
Aktyvus komponentas	parafinai
Specifinė masė, tankis	0,97±0,01 kg/dm ³
Nelakių medžiagų kiekis	24,0±1,0%
Vandenilio jonų koncentracija, pH	8,5±0,5.

Sąnaudos

Rekomenduojamos produkto sąnaudos yra apie 200 ml/m².

Naudojimas

MELCURE užpurkšti ant betono paviršiaus gaminį tik išformavus, arba kai ant betono bus galima užlipti nepaliekant matomų žymių. Svarbu membraną užpurkšti tolygiai ant viso paviršiaus.

Prieš sekantį betono paviršiaus apdirbimą membraną galima dalinai pašalinti smėliapūte, arba karšto vandens srove. Atkreipti dėmesį į membranos įsigėrimo gylį ir jo išbuvimo laiką.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu nedelsiant po panaudojimo.

Pakuotė

Plastikinės 25 l talpos, 200 l statinės.

Saugojimas

Laikant originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose, temperatūroje nuo +10°C iki +25°C, garantinis saugojimo laikas apie 6 mėnesiai. Saugoti nuo užšalimo.

Ženklinimas

Išdžiūvęs **MELCURE** neturi fiziologiškai žalingo poveikio.

Pagal Lietuvos Respublikos Pavoingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarką produktas nėra klasifikavimo objektas.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilus klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

TDL Nr. 094

2006.12.06

BASF UAB

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

www.basf-cc.lt