

# FEBCO

## Betono cheminis kietiklis, paviršiaus dulkelį sumažinanti priemonė.

### Produkto aprašymas

**FEBCO** yra bespalvis, mažo klampumo skystis užnešamas ant betoninių grindų. Reaguodamas su betono paviršiuje esančiu laisvu kalcio hidroksidu (neišvengiamai susidaranti cemento hidratacijos metu), jis sukietina betoną ir sumažina grindų viršutinio sluoksnio dulkelį.

### Paskirtis

**FEBCO** suformuoja kietus, netirpius kristalus, kurie suriša betono daleles, sandarina, kietina grindų paviršius, mažina dulkelį. Produktas naudojamas:

- Gamybinėse patalpose
- Garažuose
- Pramoniniuose objektuose kur grindų dulkelis yra didelė problema.

### Savybės, privalumai

- Pastoviai grindų priežiūrai.
- Naujoms ir senoms grindims.
- Paruoštas naudoti.
- Paprastai ir lengvai naudojimas.

### Techniniai duomenys

Agregatinė būsena	Skaidrus skystis
Specifinė masė, tankis, esant +20°C	1,08 kg/l.

### Sąnaudos, išeiga

Sąnaudos labai priklauso nuo betoninio pagrindo paviršiaus struktūros ir įgeriamumo. Orientacinės išeigos (sąnaudos) turėtų būti:

Įgeriantis nelygus betonas apie 3,5 m<sup>2</sup>/l (0,285 l/m<sup>2</sup>).  
Lygus betonas apie 5 m<sup>2</sup>/l (0,2 l/m<sup>2</sup>).

### Naudojimas

#### Pagrindo paruošimas

Nuo pagrindo pašalinti tepalus, riebalus, purvą ir kitus nešvarumus. Grindis gerai nušveisti kietu plastikiniu ar vieliniu šepetiu. Dulkes, trupiančias daleles nušluoti arba nusiurbti pramoniniu siurbliu. Jei paruošimo metu pagrindas buvo sudrėkintas, leisti jam išdžiūti.

#### Užnešimas

Užnešimo metu avėti guminius batus. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti. Tolygiai išlaistyti arba išpurkšti **FEBCO** ant paruošto pagrindo. Po to šepetiu paskirstyti produktą, užtikrinant tolygų įsigėrimą. Neleisti susidaryti baloms.

#### Į pagrindą nesusigėrusį **FEBCO** pilnai pašalinti kempine prieš jam išdžiūsiant.

Ne vėliau kaip po 24 valandų po pirmojo impregnavimo, procesą pakartoti (kai kuriems pagrindams gali reikėti ir trijų

kartų). Praėjus 24 valandoms po paskutinio impregnavimo nuplauti grindis švairiu vandeniu. Apdorojimo metu ant grindų galima vaikščioti ir jas eksploatuoti.

#### Naujas betonas

Naujas betonas turi būti pakankamai sukietėjęs (mažiausiai 21 para).

#### Tankios betoninės grindys

Gerai sutankintas, mechaniniu būdu apdirbtas betono paviršius gali turėti per mažą įgeriamumą, kad absorbuoti pakankamą **FEBCO** kiekį. Prieš apdirbimą pabandyti vandens įgeriamumą. Jei betonas įgeria vandenį, panašų plotą pabandyti su **FEBCO**, kad įsitikinti ar pakankamas įsigėrimas. Jei yra abejonių kreiptis į gamintojo techninius konsultantus.

#### Porėtos grindys

Ant ypatingai porėtų, prastos kokybės, grindų, kurios vis tiek netamps pakankamai tvirtos, reikėtų naudoti **FEBCLEAR SUPER**.

#### Pastabos

- Prieš naudojimą uždengti stiklą, dažytus paviršius, mūrą, baldus nuo aptaškymo.
- Nenaudoti **FEBCO** ant spalvoto betono, mūro, plytelių ar tinko.
- Nenaudoti **FEBCO** jai po to paviršius bus toliau apdirbamas, dažomas ar panašiai.
- **FEBCO** neatstatys pažeisto betono.

#### Įrankių valymas

Įrankius nedelsiant po naudojimo plauti vandeniu.

#### Pakuotė

**FEBCO** tiekiamas 25 l talpose ir 205 l statinėse.

#### Saugojimas

Laikant vėsiose patalpose, teigiamoje temperatūroje, originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje garantinis saugojimo laikas yra apie 24 mėnesiai.

Prieš naudojimą gerai išmaišyti.

Užšalusį produktą atšildyti ir gerai išmaišyti.



The Chemical Company

### **Ženklinimas**

Sukietėjęs **FEBCO** neturi fiziologiškai kenksmingo poveikio.

Simbolis: Xi Dirginantis.

Sudėtyje yra:

Silicilo rūgštis, natrio druska (CAS Nr. 1344-09-8) 10 - 30%.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilus klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

**Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.**

TDL Nr.101

2006.12.19

**BASF UAB**

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

[www.basf-cc.lt](http://www.basf-cc.lt)