

LOCK COAT PU

Viršutinis dengiamasis grindų dangos sluoksnis.

Produkto aprašymas

LOCK COAT PU yra vieno komponento, be tirpiklių, bespalvis, kietas viršutinis dengiamasis grindų dangos sluoksnis sukurtas alifatinųjų poliuretano pagrindu.

Paskirtis

LOCK COAT PU yra sudėtinė **UCRETE® HPQ** ir **UCRETE® TZ** grindų dangų sistemų dalis.

Savybės, privalumai

LOCK COAT PU yra atsparus šviesos poveikiui, negeltonuoja, pasižymi puikiu cheminiu ir mechaniniu atsparumu.

Naudojimas

Paprastai daugeliu atvejų pakanka vieno dangos sluoksnio, bet gali būti įrengiama du ar daugiau sluoksnių jei būtinas lygesnis, mažiau atsparus slydimui paviršius.

Produkto nenaudoti jei ant pagrindo kondensuojasi atmosferos drėgmė, ar tai gali atsitikti iki produkto pilnai sukietės, t.y. jei pagrindo ir aplinkos temperatūra yra artima rasos taško temperatūrai. Skirtumas nuo rasos taško temperatūros turi būti ne mažiau kaip 3 K.

Prieš naudojimą produkto pakuotę gerai papurtyti.

LOCK COAT PU supilti į pramoninį dažymui skirtą indą ir voleliu užnešti ant pagrindo. Užtikrinti pilną pagrindo padengimą ir sudrėkinimą. Vengti baltų susidarymo. Svarbu pasiekti numatytas produkto sąnaudas.

Prieš užnešant antrąjį ar sekančius dangos sluoksnius įsitikinti, kad prieš tai užneštas sluoksnis nelimpa (sausas prilietus). Pakartotinio dengimo laikas priklauso nuo esančios drėgmės ir temperatūros, bet paprastai esant normalioms sąlygoms jis būna apie 5 valandas. **Laikas tarp užnešamų dviejų dangos sluoksnių neturi viršyti 16 valandų.**

Paprastai esant normalioms sąlygoms produktas sukietėja per 24 valandas, tačiau esant labai šaltam ir sausam orui tai gali trukti ir 48 valandas.

Sąnaudos, išeiga

Pirmajam sluoksniui 0,18 – 0,21 kg/m², arba 28 – 33 m² iš 6 kg talpos.

Antrajam sluoksniui 0,14 – 0,16 kg/m², arba 37 – 43 m² iš 6 kg talpos.

Dangos priežiūra

LOCK COAT PU priežiūrai galima naudoti įprastas pramoninių dangų valymo procedūras. Rekomenduojame naudoti neutralius detergentus.

Įrankių valymas

Įrankius ir įrangą valyti atokiau nuo įrengtos dangos. Įrankių, įrangos ir aptaškytų vietų valymui galima naudoti ksileną. Išsipylimų atveju išsipylusį produktą pirmiausiai absorbuoti pjuvenomis ar kita skysčius sugeriančia medžiaga. Atsargiai naudoti skiediklius, vengti išsipylimo ant naujai įrengtos dangos ar jos aptaškymo.

Pakuotė

LOCK COAT PU tiekiamas 6 kg pakuotėje.

Saugojimas

Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, nuo +5°C iki +30°C temperatūroje, sausose patalpose. Nelaikyti tiesiogiai ant grindų. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Garantinis saugojimo laikas nurodytas etiketėje.

Ženklinimas

Sukietėjęs **LOCK COAT PU** neturi fiziologiškai žalingo poveikio.

Symbolis: Xi Dirginantis.

Sudėtyje yra:

Alifatiniai poliizocianatai (CAS Nr. 28182-81-2) 50 - 100%.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Mūvėti tinkamas pirštines. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Sudėtyje yra izocianato. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.



The Chemical Company

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisiimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilius klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujausiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

TDL Nr.143

2007.10.10

BASF UAB

Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas

Tel.: +370 37 331399

Fax.: +370 37 331262

www.basf-cc.lt