

PCI BETONSPACHTEL

Plonasluoksnis remontinis skiedinys ir tuštumų užpildymo glaistas sienoms ir luboms.

PCI BETONSPACHTEL plonasluoksnis remontinis skiedinys.

PCI BETONSPACHTEL fein plonasluoksnis ir tuštumų užpildymo glaistas.

Paskirtis

- Pastatų viduje ir išorėje.
- Sienoms ir luboms.
- Cementiniu tinku tinkuotų paviršių remontui.
- Kaip greitai kietėjantis glaistas betonui, akytajam betonui ir cementiniam tinkui.

PCI BETONSPACHTEL

- Naudojamas sluoksnio storiu nuo 1 iki 5 mm.
- Smulkioms tuštumoms užpildyti, atstatyti nutrupėjusius kampus ir kraštus nedideliu sluoksnio storiu.

PCI BETONSPACHTEL fein

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas

Komponentai

Konsistencija

Spalva

Sumaišyto skiedinio specifinė

masė, tankis

Sluoksnio storis

Naudojimo temperatūra

Vanduo maišymui:

- 25 kg maišui

- 1 kg mišinio

Brinkimo laikas

Sumaišyto skiedinio tikimo laikas*

Galima dengti **PCI BETONFINISCH W**

arba **PCI POLYFLEX®** dangomis vidutiniškai po 3 valandų

* *Esant +23°C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė pailgina šiuos laikus.*

PCI BETONSPACHTEL

Specialus cementinis mišinys su priedais. Sudėtyje nėra asbesto ar kitų mineralinių pluoštų. Naudojimo metu nesiskiria kenksmingos silicio dulkės.

1

milteliai

pilka

1,7 g/cm³

iki 5 mm

nuo +5°C iki +25°C (pagrindo)

6,0 l

0,24 l

apie 5 minutes

apie 30 minučių

PCI BETONSPACHTEL fein

1

milteliai

pilka

1,7 g/cm³

iki 2 mm

nuo +5°C iki +25°C (pagrindo)

6,0 l

0,24 l

apie 5 minutes

apie 30 minučių

vidutiniškai po 3 valandų.

- Iki 2 mm sluoksnio storiu.
- Smulkioms tuštumoms užpildyti ir pagrindų išlyginimui.

Savybės, privalumai

- Patikimas sukibimas, nereikia jokio gruntavimo.
- Kietėjant nesusidaro įtempimai, naudojant nurodytu sluoksnio storiu glaistas nesitraukia ir netrūkinėja.
- Greitai kietėja, vidutiniškai po 3 valandų galima dengti **PCI BETONFINISCH W** arba **PCI POLYFLEX®** dangomis.
- Išlyginamas iki ploniausio sluoksnio, todėl gaunamas lygus paviršius ir tolygūs perėjimai.
- Atsparus vandeniui, atmosferos veiksnių ir šalčio poveikiui, universalus pritaikymas pastatų viduje ir išorėje, sienoms ir luboms.
- Sumaišius su vandeniu gaunamas plastiškas, lengvai apdirbamas skiedinys.

Sąnaudos (sausos mišinio)	PCI BETONSPACHTEL apie 1,3 kg/m ² vieno mm sluoksnio storiui	PCI BETONSPACHTEL fein apie 1,3 kg/m ² vieno mm sluoksnio storiui.
Išieigos iš: 25 kg maišo 1 kg miltelių	5 mm sluoksnio storiui apie 3,8 m ² apie 0,2 m ²	2 mm sluoksnio storiui apie 9,6 m ² apie 0,4 m ² .

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, atviromis poromis, įgeriantis, be dulkių, galintis atlaikyti apkrovas, matiškai drėgnas. Labai įgeriančius pagrindus, pvz. akytojo betono blokai, gruntuoti **PCI GISOGRUND**[®], praskiestu vandeniu santykiu 1:1, arba labai gerai sudrėkinti (žiūrėti **PCI GISOGRUND**[®] techninį aprašymą).

Naudojimas

- Į švarų maišymui skirtą indą supilti maišymui reikalingą vandens kiekį. Po to supilti sausus miltelius ir maišyti elektromechaniniu lėtv apšukų maišytuvu kol gausis plastiška, vienalytė masė.
- Leisti skiediniui apie 5 minutes pabrinkti ir dar kartą permaišyti.
- Dengiant visą paviršių, pradžioje glaistikliu užnešti ploną **PCI BETONSPACHTEL** sluoksnį pagrindo nuvalymui. Prieš tai **PCI BETONSPACHTEL** užpildyti visas skylės ir tuštumas. Esant didelėms skylėms **PCI BETONSPACHTEL** galima maišyti su sausu kvarciniu smėliu (frakcija 0 – 2 mm arba 0 – 4 mm) masės santykiu 1 dalis smėlio 4 dalys **PCI BETONSPACHTEL**.
- PCI BETONSPACHTEL fein** per vieną kartą glaistikliu galima užnešti iki 2 mm sluoksnio storiui, **PCI BETONSPACHTEL** - iki 5 mm sluoksnio storiui.
- Skiediniui pradėjus rištis (vidutiniškai po 30 - 70 minučių priklausomai nuo sluoksnio storio, pagrindo ir aplinkos temperatūros) **PCI BETONSPACHTEL** nubraukti drėgna kempine ar vailoku ir išlyginti glaistikliu ar lyginimo lenta.
- Jei dirbama aukštoje temperatūroje, esant dideliame vėjui ar tiesioginiams saulės spinduliams, pagrindą gerai sudrėkinti ir užneštą skiedinį saugoti nuo per greito išdžiuvimo (pvz. pakartotinai apipurškiant paviršių vandeniu, uždengiant PE plėvele ar drėgnu audeklu).

Pastabos

- PCI BETONSPACHTEL** ir **PCI BETONSPACHTEL fein** nenaudoti esant žemesnei už +5°C ir aukštesnei už +25°C temperatūrai, ypačingai dideliame vėjui ar skersvėjui, ar tiesioginiams saulės spinduliams.
- PCI BETONSPACHTEL** ir **PCI BETONSPACHTEL fein** netinka plotams kur bus vaikščiojama.

Šiame techninių duomenų lape pateikti duomenys yra tiesa, atspindinti mūsų geriausias turimas žinias paremtas ne tik laboratoriniais bandymais, bet ir gamybine patirtimi. Tačiau, dėl daugelio faktorių galinčių įtakoti galutinį rezultatą, šią informaciją mes pateikiame be jokių garantijų ir prisimamos atsakomybės už galutinį rezultatą.

Visi produktai turi būti naudojami griežtai laikantis gamintojo pateiktų naudojimo instrukcijų. Gamintojas neprisiima atsakomybės už rezultatus kai negali kontroliuoti naudojimo sąlygų.

Mes neprisiimame atsakomybės už patirtus nuostolius jei produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Iškilius klausimams ar papildomos informacijos teirautis BASF UAB.

Visi techniniai duomenų lapai yra pastoviai atnaujinami, todėl naudotis naujaisiu šio Techninių duomenų lapo leidimu yra produkto vartotojo atsakomybė.

- Maišant elektromechaniniu būdu sumaišyto mišinio tikimo laikas yra ilgesnis už sumaišyto rankiniu būdu mentele.
- Sumaišytą **PCI BETONSPACHTEL** ar **PCI BETONSPACHTEL fein** sunaudoti per 30 minučių (esant +23°C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei).
- Pradėjusio rištis **PCI BETONSPACHTEL** ar **PCI BETONSPACHTEL fein** neskiesti vandeniu ir nemaišyti su šviežiu skiediniu.

Įrankių valymas

Įrankius plauti vandeniu nedelsiant po naudojimo. Sukietėjusį produktą galima nuvalyti tik mechaniniu būdu.

Pakuotė

PCI BETONSPACHTEL ir **PCI BETONSPACHTEL fein** tiekiami popieriniuose, viduje laminuotuose maišuose po 25 kg.

Saugojimas

Laikant originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje, sausose, vėsiose patalpose, teigiamoje temperatūroje, garantinis saugojimo laikas apie 6 mėnesiai. Pastoviai nelaikyti aukštesnėje už +30°C temperatūroje.

Ženklinimas

Sukietėjęs **PCI BETONSPACHTEL** ir **PCI BETONSPACHTEL fein** neturi fiziologiškai žalingo poveikio.

Simbolis: Xi Dirginantis.

Sudėtyje yra:

Portlandcementis (CAS Nr. 65997-15-1) 25-50%.

Dirgina odą. Gali smarkiai pažeisti akis.

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.